

UV-1355 紫外线吸收剂

概论

UV-1355是一款液体复合型的紫外线吸收剂，吸收效率高，能有效阻止高分子制品因热加工和紫外线照射造成的光降解，增强制品的色泽稳定性。

UV-1355在众多高分子材料中如聚氨酯体系具有耐析出和抗结晶性能。可广泛应用于反应型注塑聚氨酯、热塑性聚氨酯、密封胶、粘接剂、涂布涂料涂层、半硬质发泡、颜料色浆中。

应用领域

- 聚氨酯鞋底发泡
- 聚氨酯树脂
- PU皮革
- 传统聚氨酯软硬泡
- 弹性体
- PU胶黏剂、涂料

性质

外观	目视	液体，淡黄色透明
有效成份		≥98%
密度 (25°C)		0.97±0.05
闪点 (°C)		> 90
沸点 (°C)		≥200

包装

净重：20kg/桶

储存

- 远离高温及火源；
- 放置在通风阴凉处；
- 远离强氧化剂和还原剂；
- 避免日晒；
- 未开封原始包装储存，在 25°C 的温度下，本产品储存最少为 365 天。

长期暴露于低于 10°C 的温度下，该助剂可能会变得浑浊，并可能出现一些结晶。这些影响是可逆的，通过在 50 - 60°C 加热产品一小时后可以消除。经过这种处理后，产品可以不受任何限制地使用。

安全

本产品需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考 MSDS。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先验证其适用性。如需索样请访问本司微信小程序

【古德化工】或访问www.goodmaterial.cn

使用方法

- ◆ 建议在使用前添加
- ◆ 与众多聚合物相容性好，在配方材料中充分搅拌10-20分钟
- ◆ 按供应形式直接添加于配方中均可

推荐用量

- 1.用于聚氨酯发泡推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.5-1.5%
- 2.用于胶粘剂推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.5-1.0%
- 3.用于密封胶添加量
以供货形式对总配方计：0.2-0.5%

修正版本 1.0

修正日期 2025/05/20