

UV-1360 抗黄变剂

概论

UV-1360是一款具有优异的耐热及吸收紫外线功能的抗黄变剂，能吸收大部分波段(250-400nm)的紫外光，且吸收效率高，因而能有效抑制高分子材料的光降解，增强制品的色泽稳定性。

UV-1360可广泛应用于聚氨酯鞋底原液、聚氨酯树脂、皮革、传统软/硬泡、弹性体、胶黏剂及织物涂层，减少因紫外线照射导致的黄变及物性衰减。能抑制高分子材料在高温加工中引起的黄变、褪色、龟裂等老化现象，同时能强吸收250-400nm的紫外光，大幅改善产品的耐候性，具有相容性好、易于加工等特点。

应用领域

- 聚氨酯鞋底发泡
- 聚氨酯树脂
- PU皮革
- 传统聚氨酯软硬泡
- 弹性体
- PU胶黏剂、涂料

性质

外观	目视	液体，淡黄色透明
有效成份		≥98%
密度 (25°C)		1.03±0.02
闪点 (°C)		> 200
沸点 (°C)		≥220

包装

净重：25kg/桶

储存

- 远离高温及火源；
- 放置在通风阴凉处；
- 远离强氧化剂和还原剂；
- 避免日晒；
- 未开封原始包装储存，在 25°C的温度下，本产品储存最少为 365 天。

长期暴露于低于 10°C 的温度下，该助剂可能会变得浑浊，并可能出现一些结晶。这些影响是可逆的，通过在 50 - 60°C加热产品一小时后可以消除。经过这种处理后，产品可以不受任何限制地使用。

安全

本产品需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考 MSDS。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先验证其适用性。如需索样请访问本司微信小程序

【古德化工】或访问www.goodmaterial.cn

使用方法

- ◆ 建议在使用前添加
- ◆ 与众多聚合物相容性好，在配方材料中充分搅拌10-20分钟
- ◆ 按供应形式直接添加于配方中均可

推荐用量

以供货形式对总配方计：0.3-1.5%

修正版本 1.0

修正日期 2025/05/20